

High Traffic
Belastbaar tot
45.000 kg

Sanfix
VOEGMORTELS

Slijtvaste voegmortels
van Sanfix...
duurzaam onkruidvrij



Geen onkruid meer tussen stenen!

Eigenschappen

- Duurzaam onkruidvrij
- Eenvoudig aan te brengen
- Besparing op onderhoudskosten
- Milieuvriendelijk
- Geschikt voor reiniging met veegmachine en hogedrukreiniger
- Geschikt voor voegen vanaf 3 mm breed en 40 mm diep
- Water, gas en zuurstof doorlatend
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Geschikt voor alle bestratingen
- Bij 20 °C na 12 uur begaanbaar
- Volledig in gebruik name sterk afhankelijk van weersomstandigheden en temperatuur

Toepassingen

Voor duurzame voegverwerking van:

- Marktplaatsen
- Kermispleinen
- Parkeerterreinen met hogere verkeersintensiteit
- Winkelstraten
- Hoofdwegen

Technische gegevens:

Morteldichtheid	1,91 kg/dm ³
Druksterkte vlg DIN 1164	71 N/mm ²
Buigsterkte vlg DIN 1164	22 N/mm ²
Verkeersklasse vlg EN 1433	klasse D 400 KN
Minimale verwerkingstemperatuur	5 °C

Sanfix
NEDERLAND B.V.

**High
Traffic**
Belastbaar tot
45.000 kg

Sanfix
VOEGMORTELS

Slijtvaste voegmortels
van Sanfix...
duurzaam onkruidvrij



Geen onkruid meer tussen stenen!

Benodigheden:

- Hogedrukreiniger
- Cementmolen/mixer
- Vloertrekker
- Harde bezem
- Zachte bezem
- Emmer
- Vermenger klein

Verwerking:

- Stenen reinigen en voegen uitspuiten tot 3 cm diep
- De vulstof, verpakt in zakken van 25 kg, in de cementmolen/mixer storten
- Voeg de componenten A en B aan elkaar toe (in een aparte emmer)
- Meng de componenten A en B met een verfmenger tot een sluiervrije massa
- Voeg de mening toe aan de vulstof in de cementmolen/mixer
- Meng het geheel goed door tot een rullige massa
- Voeg delen water toe totdat een smeug geheel ontstaat
- Het te behandelen oppervlak dient vooraf te worden bevochtigd
- De massa aanbrengen op het te behandelen oppervlak, met een vloertrekker verdelen en water toevoegen
- Het geheel aansluitend met een vloertrekker diep en verdichtend in de voegen werken
- Overtollige mortelresten na ca. 15 minuten met een harde bezem verwijderen (kruislings vegen t.o.v. de voegen)
- Ca. 15-20 minuten later met een zachte bezem het oppervlak navegen. Deze stap herhalen totdat het oppervlak goed schoon is.

Voor verwerking zie onze instructievideo op www.sanfix.nl/professional/videos

Let op:

Na verwerking kan een licht glanzende filmlaag achterblijven. Deze verdwijnt na verloop van tijd.

Veiligheid en afvalverwerking:

Draag handschoenen, kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen vermijden. Buiten bereik van kinderen houden.

Gebonden materiaal kan als recyclebaar puin worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten als chemisch afval behandelen, deze zijn bij milieuparken ofwel afvalverwerkers in te leveren.

Uitvoerige informatie over voorschriften, eigenschappen en verbruik kunnen te allen tijde opgevraagd worden bij SANFIX. Verbruikscalculator op: www.sanfix.nl.

Houdbaarheid van Sanfix Voegmortels is bij een ongeopende verpakking en vorstvrije opslag 24 maanden. Vulstof droog bewaren.

Sanfix
NEDERLAND B.V.

Alle vulstoffen zijn natuurproducten waarbij natuurlijke kleurafwijkingen kunnen optreden. De gedrukte informatie in deze folder is gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van wetenschap en praktijk. Ze is niet bindend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze brochure niet meer van toepassing. Afbeeldingen idem. Alle verwerkingsgegevens hebben betrekking op een temperatuur van 20°C.