

Home  
onbelast

**Sanfix**  
VOEGMORTELS

Slijtvaste voegmortels  
van Sanfix...  
duurzaam onkruidvrij



## Geen onkruid meer tussen stenen!

### Eigenschappen

- Duurzaam onkruidvrij
- Eenvoudig aan te brengen
- Besparing op onderhoudskosten
- Milieuvriendelijk
- Geschikt voor reiniging met veegmachine en hogedrukreiniger
- Geschikt voor voegen vanaf 2 mm breed en 30 mm diep
- Water, gas en zuurstof doorlatend
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Geschikt voor alle bestratingen
- Bij 20 °C na 12 uur begaanbaar
- Na 24 uur volledig in gebruik te nemen

### Toepassingen

Voor duurzame voegverwerking van:

- Achtertuin
- Terrassen
- Wandelpaden
- Decoratieve doeleinden

### Technische gegevens:

Morteldichtheid  
Druksterkte vlg DIN 1164  
Bulgsterkte vlg DIN 1164  
Verkeersklasse vlg EN 1433  
Minimale verwerkingstemperatuur


1,96 kg/dm<sup>3</sup>  
14 N/mm<sup>2</sup>  
13 N/mm<sup>2</sup>  
klasse A 15 KN  
5 °C

**Sanfix**  
NEDERLAND B.V.

Home  
onbelast

**Sanfix**  
VOEGMORTELS

Slijtvaste voegmortels  
van Sanfix...  
duurzaam onkruidvrij



## Geen onkruid meer tussen stenen!

### Benodigheden:

- Hogedrukreiniger
- Mengkuip
- Vloertrekker
- Harde bezem
- Zachte bezem
- Schop
- Emmer
- Verfmixer klein (A+B component)
- Verfmixer groot (menging A+B met vulstof)

### Verwerking:

- Stenen reinigen en voegen uitspuiten tot 3 cm diep
- De vulstof, verpakt in zakken van 25 kg, in de mengkuip storten
- Voeg de componenten A en B aan elkaar toe (in een aparte emmer)
- Meng de componenten A en B met een verfmixer (klein) tot een sluiervrije massa
- Voeg de mening toe aan de vulstof in de mengkuip
- Meng het geheel met een verfmixer (groot) goed door tot een rullige massa
- Het te behandelen oppervlak dient vooraf te worden bevochtigd
- Verdeel de massa met een schop over het te behandelen oppervlak
- Voeg water toe en verdeel de massa met een trekker over het te behandelen oppervlak
- Het geheel diep en verdichtend in de voegen werken.
- Overtollige mortelresten na ca. 15 minuten met een harde bezem verwijderen (kruislings vegen t.o.v. de voegen)
- Ca. 15-20 minuten later met een zachte bezem het oppervlak navegen. Deze stap herhalen totdat het oppervlak goed schoon is.

Voor verwerking zie onze instructievideo op [www.sanfix.nl/particulier/videos](http://www.sanfix.nl/particulier/videos)

### Let op:

Na verwerking kan een licht glanzende filmlaag achterblijven. Deze verdwijnt na verloop van tijd.

### Veiligheid en afvalverwerking:

Draag handschoenen, kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen vermijden. Buiten bereik van kinderen houden.

Gebonden materiaal kan als recyclebaar puin worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten als chemisch afval behandelen, deze zijn bij milieuparken ofwel afvalverwerkers in te leveren.

Uitvoering informatie over voorschriften, eigenschappen en verbruik kunnen te allen tijde opgevraagd worden bij SANFIX. Verbruikscalculator op: [www.sanfix.nl](http://www.sanfix.nl).

Houdbaarheid van Sanfix Voegmortels is bij een ongeopende verpakking en vorstrijke opslag 24 maanden. Vulstof droog bewaren.

**Sanfix**  
NEDERLAND B.V.

Alle vulstoffen zijn natuurproducten waarbij natuurlijke kleurafwijkingen kunnen optreden. De gedrukte informatie in deze folder is gebaseerd op ervaring en op het huidige niveau van wetenschap en praktijk. Ze is niet bindend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is met het verschijnen van deze brochure niet meer van toepassing. Afbeeldingen idem. Alle verwerkingsgegevens hebben betrekking op een temperatuur van 20°C.