

**GR**  
Boomspiegel

# CETIPOX®

## Duurzaam onkruidvrij

Slijtvaste voegmortels  
van Sanfix...  
duurzaam onkruidvrij



## Geen onkruid meer!

### Eigenschappen

- Eenvoudig en snel aan te brengen tegen lage kosten
- Buitengewoon duurzaam
- Sterke reductie op de onderhoudskosten
- Geen milieubelasting
- Waterdoorlatend
- Geschikt voor loopbelasting
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Het met CETIPOX-GR behandelde materiaal is bij 20 °C na 24 uur uitgehard

### Toepassingen


- Looppaden
- Boomspiegels
- Decoratieve randafwerkingen

### Technische gegevens:

Twee componenten epoxy  
Druksterkte vlg DIN 1164  
Buigsterkte vlg DIN 1164  
Uitharding bij 20 °C  
Verwerkingstijd  
minimale verwerkingstemperatuur  
CETIPOX-GR verkleurt geen materiaal  
Split en kwartsgrind zijn leverbaar

18 N/mm<sup>2</sup>  
7 N/mm<sup>2</sup>  
na 24 uur  
30 min. bij 20 °C  
3 °C

**Sanfix**  
NEDERLAND B.V.



## Geen onkruid meer!

### Werkvoorbereiding:

- Er dient met uitzondering van boomspiegels een stabiele ondergrond te zijn
- Split of kwartsgrind dienen bij voorkeur droog te zijn
- De met CETIPOX-GR aangemaakte materialen zijn onder droge omstandigheden te verwerken
- De randen van de afwerking met CETIPOX-GR moeten altijd worden opgesloten
- Opsluitbanden of bekistingen zijn vooraf aan te brengen
- Niet te behandelen oppervlakken goed afschermen

### Verwerking:

- Leg eerst geo textiel
- Meng component B met component A
- Meng het split/grind met de verkregen menging CETIPOX-GR
- Meng het geheel grondig gedurende 4 tot 5 minuten
- Breng de verkregen menging split/grind in porties aan op het te behandelen oppervlak
- Dan 5 cm behandelde split aanbrengen
- Verdeel deze met een hark, spaan of schop
- Breng de massa aan tot een gewenste laagdikte van minimaal 3 tot 5 cm
- Het geheel met een trilbalk of plakspaan verdichten en egaliseren

### Gebruik:

- Voor boomspiegels is 2,5 kg CETIPOX-GR met 75 kg split/grind p/m<sup>2</sup> nodig voor zwaardere belasting
- Voor alle andere toepassingen is de hoeveelheid split/grind terug te brengen naar 50 kg p/m<sup>2</sup>

### Veiligheid en afvalverwerking:

Draag handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen vermijden. Buiten bereik van kinderen houden. Gebonden materiaal kan als huishoudafval worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten zijn als chemisch afval te karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel afvalverwerkers in te leveren.

Uitvoerige informatie over voorschriften, eigenschappen en verbruik kunnen te allen tijde opgevraagd worden bij SANFIX. Verbruikscalculator op [www.sanfix.nl](http://www.sanfix.nl).

Houdbaarheid van de hars/harder is bij een ongeopende verpakking en vorstvrije opslag 12 maanden. Vulstof droog bewaren.